

## KAMBET 1000

### Pracovní návod:

Při práci s betonem KAMBET 1000 se postupuje dle následujícího postupu:

- Potřebné množství směsi se rozmíchává v předepsaném množství vody. Vždy se sype suchá směs do vody, ne naopak.
- Pro dosažení optimální konzistence malty lze uvažovat poměr mísení:  
**na 1 kg** suché směsi je zapotřebí **cca 130 ml** pitné vody.  
Tento uvedený poměr je pouze orientační, v závislosti na několika faktorech se může mírně odlišovat.
- Betonová směs se rozmíchává v čisté nádobě ručně, nebo za použití ručního el. míchadla.
- Doba zpracovatelnosti betonu je 30 minut - počítáno od počátku přidání vody. Uvedená doba se může mírně měnit v závislosti především na teplotě a množství přidané vody. Od této chvíle začíná malta postupně tvrdnout, asi **za 3 hodiny** dosahuje manipulační pevnosti a za 24 hodin konečných vysokých pevností.
- Beton aplikovat na podklad, který byl zbaven nečistot a prachových částic.
- Beton lze nanést na suchý i navlhčený povrch, nebo ukládat do bednění.
- Beton lze zpracovávat pouze při teplotách nad 5 °C a použité nádoby a nářadí řádně omývat vodou.

